




## 化学名称

乙基三乙酰氧基硅烷 (ETA)

## 结构式



## 产品简介

SiSiB<sup>®</sup> PC7950 是一种具有刺激性气味，无色至淡黄色透明的，低粘度液体。结晶点低，在 5°C 以上是液体。。

## 典型物性

CAS 号	17689-77-9
EINECS 号	241-677-4
分子式	C <sub>8</sub> H <sub>14</sub> O <sub>6</sub> Si
分子量	234.28
沸点	107°C [760mmHg]
闪点	106°C
外观	无色或淡黄色透明液体
密度	1.143
折光率	1.4123
含量	Min.95.0%



SiSiB SILICONES

西斯博有機硅

版权所有©2012 南京西斯博有机硅有限公司

电话: +86-25-5859-9930, 9931, 9932

传真: +86-25-5859-9935

Email: sales@SISIB.com





## 产品应用

SiSiB® PC7950 脱醋酸型 RTV-1 的主要交联剂，即可以单独使用也可以与其它酰氧基硅烷混合使用，以达到所需的性能和固化速度。SiSiB® PC7950 的添加量大约为 3~5%。

SiSiB® PC7950 通常单独使用或者与其它的酸性交联剂混合使用，SiSiB® PC7950 可以提供更好的拉伸强度和更优异的粘结性。

## 包装和储存

本品标准包装为 200Kg 铁桶和 1000Kg IBC 集装箱。

25°C 或以下储存于原始未开封容器中，本品自生产之日起保质期为一年，过期产品经化验合格后方可使用

## 产品安全信息

本资料不包括安全使用本产品所需的安全信息。操作前，请阅读产品及其安全数据表以及容器标签，以获取有关产品的安全使用、对身体、环境及健康危害的资料。

## 声明

本说明书中所有信息是基于我们目前所掌握的知识和经验，我们保留对本说明书更正或更改其中的信息及说明的权利，恕不另行通知而不承担任何责任。正式采用本产品这前，应先进行小型试验，以便确定最佳用量和使用条件。我们所提供的使用建议，不得被视为侵犯任何专利权的原因。

西斯博的唯一保证，是产品满足发货时的销售规格。若西斯博违反该保证，您所能获得的唯一补偿，仅限于退还购货价款或替换不符合保证的任何产品。

西斯博声明，不对任何间接或附带性的损害负任何赔偿责任。



SiSiB SILICONES

西斯博有机硅

版权所有©2012 南京西斯博有机硅有限公司

电话: +86-25-5859-9930, 9931, 9932

传真: +86-25-5859-9935

Email: sales@SiSiB.com

